

Припой АСАНИ Sn60/Pb40 без флюса

Припой оловянно-свинцовый АСАНИ Sn60/Pb40

Припой Sn60 Pb40 – оловянно-свинцовый легкоплавкий припой в виде проволоки. Используется в качестве присадочного материала для закрепления методом пайки нескольких металлических элементов из разных металлов. Температура плавления составляет 183°C – 191°C, что дает возможность точно и тщательно припаивать изделия, которые нельзя подвергать значительному нагреву (требуется соблюдение температурного режима). Легкоплавкость этого "мягкого" припоя Sn60/Pb40 гарантирует хорошую растекаемость на рабочей поверхности, тем самым гарантируя качественную пайку с минимальным количеством брака.

Состав припоя:

- Олово Sn 60%
- Свинец Pb 40%

Температура плавления: 183°C ...188°C