## Трубка термоусадочная, не поддерживающая горение ТУТ нг.



TIT
LILL

Коэффициент усадки
Диаметр до усадки, мм
Диаметр после усадки, мм
Толщина после усадки, мм
Температура усадки, °С
Диапазон рабочих температур, °С
Рабочее напряжение, В
Материал
Длина
Цвет

Трубка термоусадочная, не поддерживающая горение

2:1 4,0 2,0 0,45

+80~+120 -55~+125 °C

600

Полиолефин

на бобине, от 1метра

черный